



151011110308
180011110365



2015苏质监验字308号
(2018)国认监认字(064)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517

检验检测报告

TEST REPORT



苏州市纤维检验院

Suzhou Institute of Fiber Inspection

国家丝绸及服装产品质量监督检验中心

National Silk and Garment Quality Supervision Testing Center



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
网址: <http://www.szjssm.com> 联系电话: 0512-58699272
机构地址: (张家港): 张家港市国泰路99号

苏州市纤维检验院
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检验检测报告



报告编号: 2022GZ01561

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	张家港外国语学校衬衣	规格型号 Type	—	
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	合格品	
颜 色 Color	—	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—	
样品数量 Sum Of Sample	2 件	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	江苏大唐纺织科技有限公司	联系电话 Telephone	15962397966
	地址 Address	张家港市塘桥镇鹿苑花园开发区大唐路	邮政编码 Post Code	215616
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2022-06-01	检验检测日期 Test Date	2022-06-01~ 2022-06-07	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 3917.1-2009《纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
编 制: Compiled By:	李颖佳			
校 核: Checked By:	陈时芳			
审 批: Approved By:	王海峰			
质检机构(公章) QC authority (Seal) 签发日期(Date) 2022年6月8日				

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效:a)报告无检验单位检验专用印章;b)报告无签字;c)报告涂改;d)报告不完整。3.未经本单位批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本单位不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出
					合格

检验检测结果汇总表

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)		—	棉 60 _{±5} 聚酯纤维 40 _{±5}	棉 61.5 聚酯纤维 38.5	合格
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值		—	4.0~8.5	6.2	合格
5	异味		—	无	无	合格
6	色牢度	耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦		≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦		≥3	4	合格
		耐光		≥4	符合 4 级	合格
7	水洗尺寸变化率(%)	长度	—	-2.5~+1.5	-0.9	合格
		胸宽		-2.5~+1.5	-0.9	合格
8	撕破强力	经向	N	—	17	—
		纬向		—	16	—
9	接缝强力	面料	N	≥140	240	合格
10	起球		级	≥3-4	3-4	合格
11	水洗后外观	绣花和接缝处不平整		允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一, 不平服		允许轻微	符合	合格
		涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	符合	合格
		覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合	合格
		破洞、缝口脱胶		不允许	符合	合格
		附件损坏, 明显变色, 脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合	合格

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
12	附件锐利性	—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。	符合	合格
13	残留金属针	—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格

备注： 1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg, “未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg, “未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)

