

检测报告

- 1、短袖T 恤检测报告
- 2、中裤检测报告
- 3、短袖衬衣检测报告
- 4、长裤检测报告
- 5、长袖T 恤检测报告
- 6、长袖衬衣检测报告
- 7、运动套装检测报告

1、短袖T 恤检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部 苏州市文曲路69号1幢电话 0512-65253093
常熟分部 常熟市海虞镇世大道1087号电话 0512-5232060
张家港分部 张家港市南丰路99号电话 0512-58699272
公 司 网 址: <http://www.sjsjcn>



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号: 2026ZGXC03233

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	短袖 T 恤	规格型号 Type	170/88A	
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	白色	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—	
样品数量 Sum Of Sample	2 件	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	张家港市外国语学校	联系电话 Telephone	13862234357
	地址 Address	张家港市环新南路 2 号	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-08-20	检验检测日期 Test Date	2026-08-21~ 2026-08-26	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
备 注 Note	客户提供技术要求:《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测			
编 制: Compiled By:	李颖佳			
校 核: Checked By:	杨晓飞			
审 批: Approved By:	王浩			
		质检机构(公章) 检验检测专用章 QC authority (Official Seal) (3)		
		签发日期(Date) 2026 年 8 月 26 日		

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效: a) 报告无本机构检验检测专用印章; b) 报告无签字; c) 报告涂改; d) 报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表 Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表							
Collection of Test Results							
序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)			—	棉 70 _{±5} 聚酯纤维 25 _{±5} 氨纶 5 _{±3}	棉 69.1 聚酯纤维 25.1 氨纶 5.8	合格
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值			—	4.0~8.5	5.6	合格
5	异味			—	无	无	合格
6	色牢度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦			≥3	4-5	合格
		耐光			≥4	符合 4 级	合格
7	水洗尺寸变化率(%)	衣长	—	-4.0~+2.0	-0.9	合格	
		胸宽		-4.0~+2.0	-1.7	合格	
8	顶破强力			N	≥250	822	合格
9	接缝强力	后袖窿缝		N	≥140	540	合格
10	起球			级	≥3-4	4	合格
11	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整		—	允许轻微	符合	合格
		破洞、缝口脱散			不允许	符合	合格
		附件损坏、明显变色、脱落			不允许	符合	合格
		变色			不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服用的外观变化			不允许	符合	合格
12	平方米干燥重量			g/m ²	230±5	231.2	合格



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
13	附件锐利性	—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
14	残留金属针	—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。

2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)

2、中裤检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部 苏州市文星路69号1幢电话: 0512-65252093
常熟分部 常熟市南大街1087号电话: 0512-52232060
张家港分部 张家港市国泰1路99号电话: 0512-58699272
公司网址: <http://www.szjys.cn>

苏州市纤维检验院有限公司 国家丝绸及服装产品质量检验检测中心 检 验 检 测 报 告



报告编号: 2026ZGXC03228

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	中裤	规格型号 Type	170/72A	
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	藏青色	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—	
样品数量 Sum Of Sample	2 条	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	张家港市外国语学校	联系电话 Telephone	13862234357
	地址 Address	张家港市环新南路 2 号	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-08-20	检验检测日期 Test Date	2026-08-21~ 2026-08-26	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
备 注 Note	客户提供技术要求:《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测			
编 制: Compiled By:	李颖佳			
校 核: Checked By:	杨晓飞			
审 批: Approved By:	王浩			
		质检机构(公章) QC authority (Official Seal) (3)		
		签发日期(Date) 2026 年 8 月 26 日		

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效:a)报告无本机构检验检测专用印章;b)报告无签字;c)报告涂改;d)报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表 Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表								
Collection of Test Results								
序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge	
2	纤维含量(%)			—	棉 60 _{±5} 聚酯纤维 35 _{±5} 氨纶 5 _{±3}	棉 59.5 聚酯纤维 35.8 氨纶 4.7	合格	
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格	
4	pH 值			—	4.0~8.5	6.2	合格	
5	异味			—	无	无	合格	
6	色牢度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格	
			沾色		≥3-4	4-5	合格	
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格	
			沾色		≥3-4	4-5	合格	
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格	
			沾色		≥3-4	4-5	合格	
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格	
			沾色		≥3-4	4-5	合格	
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格	
		耐湿摩擦			≥3	3-4	合格	
		耐光			≥4	符合 4 级	合格	
		耐光、汗复合	酸性		≥3-4	4	合格	
			碱性		≥3-4	4	合格	
7	水洗尺寸变化率(%)	裤长		—	-4.0~+2.0	-1.6	合格	
		腰宽			-4.0~+2.0	-0.6	合格	
8	顶破强力			N	≥250	603	合格	
9	接缝强力	裤后裆缝			N	≥140	250	合格
10	起球			级	≥3-4	4	合格	
11	附件锐利性			—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格	
12	残留金属针			—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格	

检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
13	水洗后外观	绣花和接缝部位 处不平整	—	允许轻微	符合	合格
		覆粘合衬部位起 泡、脱胶		不允许	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏，明显 变色，脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服 用的外观变化		不允许	符合	合格
14	平方米干燥重量		g/m ²	≥220	228.8	合格

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)



3、短袖衬衣检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文星路99号1幢电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市南湖世纪大道1087号电话：0512-52232960
张家港分部：张家港国泰国际路99号电话：0512-58699272
公事地址：http://www.szqjs.cn



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026ZGXC03231

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	短袖衬衣	规格型号 Type	170/88A	
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	天蓝色	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—	
样品数量 Sum Of Sample	2 件	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	张家港市外国语学校	联系电话 Telephone	13862234357
	地址 Address	张家港市环新南路 2 号	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-08-20	检验检测日期 Test Date	2026-08-21~ 2026-08-26	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
备 注 Note	客户提供技术要求：《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测			
编 制： Compiled By:	李颖佳			
校 核： Checked By:	杨晓飞			
审 批： Approved By:	王浩			
		质检机构(公章) QC authority (Official Seal) (3)		
		签发日期(Date) 2026 年 8 月 26 日		

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效: a) 报告无本机构检验检测专用印章; b) 报告无签字; c) 报告涂改; d) 报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

检 验 检 测 结 果 汇 总 表							
Collection of Test Results							
序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)			—	棉 60 _{±5} 聚酯纤维 40 _{±5}	棉 60.2 聚酯纤维 39.8	合格
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值			—	4.0~8.5	6.3	合格
5	异味			—	无	无	合格
6	色牢度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦			≥3	4-5	合格
		耐光			≥4	符合 4 级	合格
7	水洗尺寸变化率(%)	衣长	—	-2.5~+1.5	-0.7	合格	
		胸宽		-2.5~+1.5	-0.4	合格	
8	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	530	合格	
9	附件锐利性			—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
10	残留金属针			—	包装中不应使用金属针等锐利物, 产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格
11	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整		—	允许轻微	符合	合格
		覆粘合衬部位起泡、脱胶			不允许	符合	合格
		破洞、缝口脱散			不允许	符合	合格
		附件损坏、明显变色、脱落			不允许	符合	合格
		变色			不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服用的外观变化			不允许	符合	合格

验穿
专用
1)

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
12	平方米重量	g/m²	120±5	124	合格

备注： 1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)



4、长裤检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文明路69号1幢电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市南大街1087号电话：0512-52232960
张家港分部：张家港保税区1路99号电话：0512-58699272
公司网址：http://www.szsjc.cn



苏州市纤维检验院有限公司 国家丝绸及服装产品质量检验检测中心 检验检测报告

报告编号：2026ZGXC03229

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	长裤	规格型号 Type	170/72A	
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	藏青色	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—	
样品数量 Sum Of Sample	2 条	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	张家港市外国语学校	联系电话 Telephone	13862234357
	地址 Address	张家港市环新南路 2 号	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-08-20	检验检测日期 Test Date	2026-08-21~ 2026-08-26	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
备 注 Note	客户提供技术要求：《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测			
编 制： Compiled By:	李颖佳			
校 核： Checked By:	杨晓飞			
审 批： Approved By:	王浩			
		质检机构(公章)检测专用章 QC authority (Official Seal) (3)		
		签发日期(Date) 2026 年 8 月 26 日		

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效:a)报告无本机构检验检测专用印章;b)报告无签字;c)报告涂改;d)报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出

检测合格

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)		—	棉 67 $\pm$ 5 聚酯纤维 28 $\pm$ 5 氨纶 5 $\pm$ 3	棉 69.4 聚酯纤维 27.4 氨纶 3.2	合格
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值		—	4.0~8.5	5.6	合格
5	异味		—	无	无	合格
6	色 牢 度	耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦		≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦		≥3	3-4	合格
		耐光		≥4	符合 4 级	合格
		级				
7	水洗尺寸变化 率(%)	裤长	—	-4.0~+2.0	-1.0	合格
		腰宽	—	-4.0~+2.0	-0.6	合格
8	顶破强力		N	≥250	640	合格
9	接缝强力	裤后裆缝	N	≥140	240	合格
10	起球		级	≥3-4	4	合格
11	附件锐利性		—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
12	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物, 产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
13	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	—	允许轻微	符合	合格
		覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏, 明显变色, 脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合	合格
14	平方米干燥重量		g/m ²	≥260	262.4	合格

备注: 1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg, “未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg, “未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)



5、长袖T 恤检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市观前街99号1幢电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市新世纪大道1087号电话：0512-52232960
张家港分部：张家港保税区观前街99号1幢电话：0512-58669272
公事网址：http://www.sjsj.cn



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026ZGXC03232

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	长袖T 恤	规格型号 Type	170/88A	
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	白色	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—	
样品数量 Sum Of Sample	2 件	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	张家港市外国语学校	联系电话 Telephone	13862234357
	地址 Address	张家港市环新南路 2 号	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-08-20	检验检测日期 Test Date	2026-08-21~ 2026-08-26	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
备 注 Note	客户提供技术要求：《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测			
编 制： Compiled By:	李颖佳			
校 核： Checked By:	杨晓飞			
审 批： Approved By:	王浩			
		质检机构(公章) QC authority (Official Seal)	(3)	
		签发日期(Date)	2026 年 8 月 26 日	

声明：
1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b) 报告无签字；c) 报告涂改；d) 报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出

检验合格

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)		—	棉 70 _{±5} 聚酯纤维 25 _{±5} 氨纶 5 _{±3}	棉 69.1 聚酯纤维 25.1 氨纶 5.8	合格
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值		—	4.0~8.5	5.6	合格
5	异味		—	无	无	合格
6	色牢度	耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦		≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦		≥3	4-5	合格
		耐光		≥4	符合 4 级	合格
7	水洗尺寸变化率(%)	衣长	—	-4.0~+2.0	-1.0	合格
		胸宽	—	-4.0~+2.0	-1.5	合格
8	顶破强力		N	≥250	837	合格
9	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	540	合格
10	起球		级	≥3-4	4	合格
11	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整		允许轻微	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合	合格
12	平方米干燥重量		g/m ²	230±5	231.2	合格

验
转用
1)

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
13	附件锐利性	—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
14	残留金属针	—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)



6、长袖衬衣检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文正路69号1幢 电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市城南世纪大道1087号 电话：0512-52232960
张家港分部：张家港通海路199号 电话：0512-58699272
公事网址：http://www.szsjc.cn



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026ZGXC03230

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	长袖衬衣	规格型号 Type	170/88A	
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	天蓝色	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—	
样品数量 Sum Of Sample	2 件	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	张家港市外国语学校	联系电话 Telephone	13862234357
	地址 Address	张家港市环新南路 2 号	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-08-20	检验检测日期 Test Date	2026-08-21~ 2026-08-26	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
备 注 Note	客户提供技术要求：《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测			
编 制： Compiled By:	李颖佳			
校 核： Checked By:	杨晓飞			
审 批： Approved By:	王浩			
		质检机构(公章) 检验检测专用章 QC authority (Official Seal) (3)		
		签发日期(Date) 2026 年 8 月 26 日		

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效:a)报告无本机构检验检测专用印章;b)报告无签字;c)报告涂改;d)报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出

检测
合格

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)		—	棉 60 _{±5} 聚酯纤维 40 _{±5}	棉 60.2 聚酯纤维 39.8	合格
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值		—	4.0~8.5	6.3	合格
5	异味		—	无	无	合格
6	色牢度	耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦		≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦		≥3	4-5	合格
		耐光		≥4	符合 4 级	合格
		级				
7	水洗尺寸变化率(%)	衣长	—	-2.5~+1.5	-0.7	合格
		胸宽		-2.5~+1.5	-0.6	合格
8	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	540	合格
9	附件锐利性		—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
10	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物, 产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格
11	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整		允许轻微	符合	合格
		覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合	合格

验房
专用
1)

7、运动套装检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文星路69号1幢 电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市南大街1087号 电话：0512-52232960
张家港分部：张家港南丰路99号 电话：0512-58699272
公司网址：http://www.szjy.cn

苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告



报告编号：2026ZGXC03227

共 6 页 第 1 页

产品名称 Product Name	运动套装	规格型号 Type	上衣 170/88A 裤子 170/72A	
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	藏青色、中麻灰	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—	
样品数量 Sum Of Sample	2 套	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 位 Consigner	名称 Name	张家港市外国语学校	联系电话 Telephone	13862234357
	地址 Address	张家港市环新南路 2 号	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-08-20	检验检测日期 Test Date	2026-08-21~ 2026-08-26	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
备 注 Note	客户提供技术要求：《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测			
编 制： Compiled By:	李颖佳			
校 核： Checked By:	杨晓飞			
审 批： Approved By:	王浩			
		质检机构(公章) QC authority (Official Seal) (3)		
		签发日期(Date) 2026 年 8 月 26 日		

声明：

1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b) 报告无签字；c) 报告涂改；d) 报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可分解致癌芳香胺染料（面料中麻灰）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果 汇 总 表						
Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 （ 面 料 藏 青 色 ）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果 汇 总 表								
Collection of Test Results								
序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge	
3	纤维含量(%)	面料（藏青色）		—	聚酯纤维 50 _{±5} 棉 50 _{±5}	聚酯纤维 50.7 棉 49.3	合格	
		面料（中麻灰）			聚酯纤维 50 _{±5} 棉 50 _{±5}	聚酯纤维 52.3 棉 47.7	合格	
4	甲醛含量	面料（藏青色）		mg/kg	≤75	未检出	合格	
		面料（中麻灰）			≤75	未检出	合格	
5	pH 值	面料（藏青色）		—	4.0~8.5	6.5	合格	
		面料（中麻灰）			4.0~8.5	6.7	合格	
6	异味	面料（藏青色）		—	无	无	合格	
		面料（中麻灰）			无	无	合格	
7	色牢度	面料 中麻灰	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4	合格
			耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4	合格
			耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4	合格
			耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4	合格
			耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
			耐湿摩擦			≥3	3-4	合格
			耐光			≥4	符合 4 级	合格
		面料 藏青色	耐皂洗	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4	合格
			耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4	合格
			耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4	合格
			耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4	合格
			耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
			耐湿摩擦			≥3	3-4	合格
			耐光			≥4	符合 4 级	合格

