

检测报告

- 1、短袖 T 恤检测报告
- 2、中裤检测报告
- 3、短袖衬衣检测报告
- 4、长裤检测报告
- 5、长袖 T 恤检测报告
- 6、长袖衬衣检测报告
- 7、运动套装检测报告
- 8、针织背心检测报告

1、短袖 T 恤检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文庙路69号1幢电话：0512-65252003
常熟分部：常熟市南大街1087号电话：0512-52232960
张家港分部：张家港凤凰镇169号电话：0512-58699272
公司网址：http://www.szjcs.cn



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026ZGXC02337 共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name		短袖 T 恤	规格型号 Type	—
商 标 Trademark		—	产品等级 Product Grade	—
颜 色 Color		白色	货 号 Article No.	—
检验检测类别 Test Type		委托检测	款 号 Style No.	—
样品数量 Sum Of Sample		1 件+面料 1 块	样品状态 Sample State	符合检验要求
委 托 位 Consigner	名称 Name	江苏大唐纺织科技有限公司	联系电话 Telephone	15962397966
	地址 Address	张家港市塘桥镇鹿苑花园开发区大唐路	邮政编码 Post Code	215616
生产单位 Manufacturer		江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类
送样日期 Sampling Date		2026-07-14	检验检测日期 Test Date	2026-07-15～ 2026-07-17
检验检测依据 Test Basis		GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》		
检验检测结论 Conclusion		详见检验检测结果汇总表		
备 注 Note		客户提供技术要求：《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测		

编 制：
Compiled By: 李颖佳

校 核：
Checked By: 杨晓飞

审 批：
Approved By: 王浩



质检机构 (公章)
QC authority (Official Seal)

签发日期(Date) 2026 年 7 月 17 日

声明：
1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b)报告无签字；c)报告涂改；d)报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出



检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)		—	棉 70 _{±5} 聚酯纤维 25 _{±5} 氨纶 5 _{±3}	棉 69.9 聚酯纤维 25.6 氨纶 4.5	合格
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值		—	4.0~8.5	7.1	合格
5	异味		—	无	无	合格
6	色牢度	耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦		≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦		≥3	4-5	合格
		耐光		≥4	符合 4 级	合格
7	水洗尺寸变化率(%)	衣长	—	-4.0~+2.0	-1.2	合格
		胸宽	—	-4.0~+2.0	-1.7	合格
8	顶破强力		N	≥250	818	合格
9	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	540	合格
10	起球		级	≥3-4	4	合格
11	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整		允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一, 不平服		允许轻微	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合	合格
12	平方米干燥重量		g/m ²	230±5	232.8	合格

检验专用章

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
13	附件锐利性	—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
14	残留金属针	—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)



2、中裤检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州纤维检验院有限公司
总部 苏州市观前街60号1幢电话 0512-65252003
常熟分部 常熟市南环路1087号电话 0512-52232960
张家港分部 张家港市国泰路99号电话 0512-58699272
公 司 网 址: <http://www.szsjc.cn>



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号: 2026ZGXC01085

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	中裤	规格型号 Type	—	
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	藏青色	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—	
样品数量 Sum Of Sample	1 条+面料 1 块	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	江苏大唐纺织科技有限公司	联系电话 Telephone	15962397966
	地址 Address	张家港市塘桥镇鹿苑花园开发区大唐路	邮政编码 Post Code	215616
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-06-02	检验检测日期 Test Date	2026-06-03~ 2026-06-09	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
备 注 Note	客户提供技术要求《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测			
编 制: Compiled By:	李颖佳			
校 核: Checked By:	杨晓飞			
审 批: Approved By:	王浩			

质检机构(公章)
QC authority (Official Seal)
(3)
签发日期(Date) 2026 年 6 月 10 日

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效:a)报告无本机构检验检测专用印章;b)报告无签字;c)报告涂改;d)报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出



合格

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

检 验 检 测 结 果 汇 总 表									
Collection of Test Results									
序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge		
2	纤维含量(%)			—	棉 60 _{±5} 聚酯纤维 35 _{±5} 氨纶 5 _{±3}	棉 60.9 聚酯纤维 34.2 氨纶 4.9	合格		
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格		
4	pH 值			—	4.0~8.5	6.6	合格		
5	异味			—	无	无	合格		
6	色 牢 度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格		
			沾色		≥3-4	4-5	合格		
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格		
			沾色		≥3-4	4-5	合格		
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格		
			沾色		≥3-4	4-5	合格		
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格		
			沾色		≥3-4	4-5	合格		
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格		
		耐湿摩擦			≥3	3-4	合格		
		耐光			≥4	符合 4 级	合格		
		耐光、汗复合	酸性		≥3-4	4	合格		
			碱性		≥3-4	4	合格		
		7	水洗尺寸变化率(%)		长度	—	-2.5~+1.5	-1.8	合格
					宽度		-4.0~+2.0	-0.6	合格
8	顶破强力			N	≥250	636	合格		
9	接缝强力	裤后裆缝		N	≥140	250	合格		
10	起球			级	≥3-4	4	合格		
11	附件锐利性			—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格		
12	残留金属针			—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格		


检验
专用
1)

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
13	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一，不平服		允许轻微	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合	合格
14	平方米干燥重量		g/m ²	≥220	223.6	合格

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)



3、短袖衬衣检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部 苏州市文明路69号1幢电话 0512-65252093
常熟分院 常熟市前街世纪大道1087号电话 0512-52233960
张家港分院 张家港杨舍国泰1路99号电话 0512-58699272
公司网址: http://www.szscj.cn

苏州市纤维检验院有限公司

国家丝绸及服装产品质量检验检测中心

检 验 检 测 报 告



报告编号: 2026ZGXC02333

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name		短袖衬衣	规格型号 Type	—
商 标 Trademark		—	产品等级 Product Grade	—
颜 色 Color		天蓝色	货 号 Article No.	—
检验检测类别 Test Type		委托检测	款 号 Style No.	—
样品数量 Sum Of Sample		1 件+面料 1 块	样品状态 Sample State	符合检验要求
委 托 单 Consigner	名称 Name	江苏大唐纺织科技有限公司	联系电话 Telephone	15962397966
	地址 Address	张家港市塘桥镇鹿苑花园开发区大唐路	邮政编码 Post Code	215616
生产单位 Manufacturer		江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类
送样日期 Sampling Date		2026-07-14	检验检测日期 Test Date	2026-07-15~ 2026-07-20
检验检测依据 Test Basis		GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》		
检验检测结论 Conclusion		详见检验检测结果汇总表		
备 注 Note		客户提供技术要求:《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测		
<div>编 制: 李颖佳 Compiled By: <u>李颖佳</u></div> <div>校 核: 杨晓飞 Checked By: <u>杨晓飞</u></div> <div>审 批: 王浩 Approved By: <u>王浩</u></div> <div><div>质检机构(公章) QC authority (Official Seal)</div><div>检验检测专用章 (3)</div><div>签发日期(Date) 2026年7月20日</div></div>				

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效:a)报告无本机构检验检测专用印章;b)报告无签字;c)报告涂改;d)报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)		—	棉 60 _{±5} 聚酯纤维 40 _{±5}	棉 59.7 聚酯纤维 40.3	合格
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值		—	4.0~8.5	8.0	合格
5	异味		—	无	无	合格
6	色 牢 度	耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦		≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦		≥3	4-5	合格
		耐光		≥4	符合 4 级	合格
7	水洗尺寸变化 率(%)	衣长	—	-2.5~+1.5	-0.9	合格
		胸宽		-2.5~+1.5	-0.2	合格
8	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	540	合格
9	附件锐利性		—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
10	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物, 产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格
11	水 洗 后 外 观	绣花和接缝部位处不平整		允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一, 不平服		允许轻微	符合	合格
		覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合	合格

检验
专用
1)

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
12	平方米重量	g/m²	120±5	123	合格

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)



4、长裤检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文庙路69号1幢电话：0512-65252093
常熟分派：常熟市南环路1087号电话：0512-52232960
张家港分派：张家港保税区1路99号电话：0512-58699272
公司网址：http://www.szsej.cn



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026ZGXC01084

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	长裤	规格型号 Type	—	
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	藏青色	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—	
样品数量 Sum Of Sample	1条+面料1块	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 位 Consigner	名称 Name	江苏大唐纺织科技有限公司	联系电话 Telephone	15962397966
	地址 Address	张家港市塘桥镇鹿苑花园开发区大唐路	邮政编码 Post Code	215616
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B类	
送样日期 Sampling Date	2026-06-02	检验检测日期 Test Date	2026-06-03~ 2026-06-09	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
备 注 Note	客户提供技术要求《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测			
编 制： Compiled By:	李颖佳			
校 核： Checked By:	杨晓飞			
审 批： Approved By:	王浩			
		质检机构(公章) QC authority (Official Seal) (3)		
		签发日期(Date) 2026年6月10日		

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效:a)报告无本机构检验检测专用印章;b)报告无签字;c)报告涂改;d)报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)			—	棉 67 _{±5} 聚酯纤维 28 _{±5} 氨纶 5 _{±3}	棉 68.7 聚酯纤维 26.4 氨纶 4.9	合格
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值			—	4.0~8.5	6.5	合格
5	异味			—	无	无	合格
6	色牢度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦			≥3	4	合格
		耐光			≥4	符合 4 级	合格
		7	水洗尺寸变化率(%)		长度	—	-4.0~+2.0
宽度	-4.0~+2.0			-0.6	合格		
8	顶破强力			N	≥250	666	合格
9	接缝强力	裤后裆缝		N	≥140	240	合格
10	起球			级	≥3-4	4	合格
11	附件锐利性			—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
12	残留金属针			—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格



5、长袖 T 恤检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文星路69号1幢电话：0512-65253093
常熟分部：常熟市虞山北路1087号电话：0512-52232960
张家港分部：张家港南丰路99号电话：0512-58699272
公司网址：http://www.sxjs.cn



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026ZGXC02338

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name		长袖 T 恤	规格型号 Type	—
商 标 Trademark		—	产品等级 Product Grade	—
颜 色 Color		白色	货 号 Article No.	—
检验检测类别 Test Type		委托检测	款 号 Style No.	—
样品数量 Sum Of Sample		1 件+面料 1 块	样品状态 Sample State	符合检验要求
委 托 单 Consigner	名称 Name	江苏大唐纺织科技有限公司	联系电话 Telephone	15962397966
	地址 Address	张家港市塘桥镇鹿苑花园开发区大唐路	邮政编码 Post Code	215616
生产单位 Manufacturer		江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类
送样日期 Sampling Date		2026-07-14	检验检测日期 Test Date	2026-07-15~ 2026-07-20
检验检测依据 Test Basis		GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》		
检验检测结论 Conclusion		详见检验检测结果汇总表		
备 注 Note		客户提供技术要求：《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测		
<div>编 制： Compiled By：李颖佳</div> <div>校 核： Checked By：杨晓飞</div> <div>审 批： Approved By：王浩</div> <div>质检机构（公章） QC authority official seal (3)</div> <div>签发日期(Date) 2026 年 7 月 20 日</div>				

声明：

1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b) 报告无签字；c) 报告涂改；d) 报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

检 验 检 测 结 果 汇 总 表							
Collection of Test Results							
序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)			—	棉 70 _{±5} 聚酯纤维 25 _{±5} 氨纶 5 _{±3}	棉 69.9 聚酯纤维 25.6 氨纶 4.5	合格
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值			—	4.0~8.5	7.1	合格
5	异味			—	无	无	合格
6	色牢度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦			≥3	4-5	合格
		耐光			≥4	符合 4 级	合格
7	水洗尺寸变化率(%)	衣长	—	-4.0~+2.0	-1.0	合格	
		胸宽		-4.0~+2.0	-1.7	合格	
8	顶破强力			N	≥250	823	合格
9	接缝强力	后袖窿缝		N	≥140	550	合格
10	起球			级	≥3-4	4	合格
11	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整		—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一, 不平服			允许轻微	符合	合格
		破洞、缝口脱散			不允许	符合	合格
		附件损坏、明显变色、脱落			不允许	符合	合格
		变色			不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服用的外观变化			不允许	符合	合格
12	平方米干燥重量			g/m ²	230±5	232.2	合格

检验专用章

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
13	附件锐利性	—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
14	残留金属针	—	包装中不应使用金属针等锐利物, 产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格

备注: 1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg, “未检出”表示检测结果小于检出限。

2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg, “未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)

(Only responsible for the submitted samples)



6、长袖衬衣检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部 苏州市文星路69号1幢电话: 0512-65252093
常熟分部 常熟市虞山北路1087号电话: 0512-52232060
张家港分部 张家港市国泰路99号电话: 0512-58699272
公司网址: http://www.szsgj.cn

苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告



报告编号: 2026ZGXC02335

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	长袖衬衣	规格型号 Type	—	
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	天蓝色	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—	
样品数量 Sum Of Sample	1件+面料1块	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	江苏大唐纺织科技有限公司	联系电话 Telephone	15962397966
	地址 Address	张家港市塘桥镇鹿苑花园开发区大唐路	邮政编码 Post Code	215616
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-07-14	检验检测日期 Test Date	2026-07-15~ 2026-07-20	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
备 注 Note	客户提供技术要求:《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测			
编 制: Compiled By:	李颖佳			
校 核: Checked By:	杨晓飞			
审 批: Approved By:	王浩			

质检机构(公章)
QC authority (Official Seal)
(3)

签发日期(Date) 2026年7月20日

声明:
1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效:a)报告无本机构检验检测专用印章;b)报告无签字;c)报告涂改;d)报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)		—	棉 60 _{±5} 聚酯纤维 40 _{±5}	棉 59.7 聚酯纤维 40.3	合格
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值		—	4.0~8.5	8.0	合格
5	异味		—	无	无	合格
6	色 牢 度	耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦		≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦		≥3	4-5	合格
		耐光		≥4	符合 4 级	合格
7	水洗尺寸变化 率(%)	衣长	—	-2.5~+1.5	-0.6	合格
		胸宽		-2.5~+1.5	-0.4	合格
8	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	540	合格
9	附件锐利性		—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
10	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格
11	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整		允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一，不平服		允许轻微	符合	合格
		覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服用外观变化		不允许	符合	合格

检验
专用
1)

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
12	平方米重量	g/m²	120±5	124	合格

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)



7、运动套装检测报告



中国认可
国际认可
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州工业园区69号1幢电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市瑞南路1087号电话：0512-52232960
张家港分部：张家港保税区1路99号电话：0512-58699272
公事地址：http://www.sjzj.cn

苏州市纤维检验院有限公司 国家丝绸及服装产品质量检验检测中心 检 验 检 测 报 告



报告编号：2026ZGXC02339

共 5 页 第 1 页

产品名称 Product Name	运动套装	规格型号 Type	—
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	—
颜 色 Color	藏青色、中麻灰	货 号 Article No.	—
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—
样品数量 Sum Of Sample	1套+面料2块	样品状态 Sample State	符合检验要求
委 托 单 Consigner	名称 Name 江苏大唐纺织科技有限公司 地址 Address 张家港市塘桥镇鹿苑花园开发区大唐路	联系电话 Telephone 15962397966 邮政编码 Post Code 215616	
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B类
送样日期 Sampling Date	2026-07-14	检验检测日期 Test Date	2026-07-15~ 2026-07-21
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》		
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表		
备 注 Note	客户提供技术要求：《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测		
<div>编 制： Compiled By: 李颖佳</div> <div>校 核： Checked By: 杨晓飞</div> <div>审 批： Approved By: 王浩</div> <div>质检机构（公章） QC authority (Official Seal) (3)</div> <div>签发日期(Date) 2026年7月21日</div>			

声明：

1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b) 报告无签字；c) 报告涂改；d) 报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 (面 料 中 麻 灰)	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出



检 验 检 测 结 果 汇 总 表 Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 （ 面 料 藏 青 色 ）	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge		
3	纤维含量(%)	面料（藏青色）	—	棉 50 _{±5} 聚酯纤维 50 _{±5}	棉 51.5 聚酯纤维 48.5	合格		
		面料（中麻灰）		棉 50 _{±5} 聚酯纤维 50 _{±5}	棉 54.1 聚酯纤维 45.9	合格		
4	甲醛含量	面料（藏青色）	mg/kg	≤75	未检出	合格		
		面料（中麻灰）		≤75	未检出	合格		
5	pH 值	面料（藏青色）	—	4.0~8.5	6.4	合格		
		面料（中麻灰）		4.0~8.5	6.5	合格		
6	异味	面料（藏青色）	—	无	无	合格		
		面料（中麻灰）		无	无	合格		
7	色牢度	面料 中麻灰	级	耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4-5	合格	
				耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
					沾色	≥3-4	4-5	合格
				耐碱汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
					沾色	≥3-4	4-5	合格
				耐水	变色	≥3-4	4-5	合格
					沾色	≥3-4	4-5	合格
				耐干摩擦		≥3-4	4-5	合格
				耐湿摩擦		≥3	3-4	合格
		耐光		≥4	符合 4 级	合格		
		面料 藏青色		耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
					沾色	≥3-4	4-5	合格
				耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
	沾色				≥3-4	4-5	合格	
	耐碱汗渍			变色	≥3-4	4-5	合格	
				沾色	≥3-4	4-5	合格	
	耐水			变色	≥3-4	4-5	合格	
				沾色	≥3-4	4-5	合格	
	耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格		
	耐湿摩擦			≥3	3-4	合格		
	耐光			≥4	符合 4 级	合格		

检测专用章

8、针织背心检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文星路69号1幢电话：0512-65252093
常熟分院：常熟市新城大道1087号电话：0512-52232060
张家港分院：张家港保税区纬一路99号电话：0512-58699272
公司网址：http://www.szsjc.cn



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026ZGXC02332

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	针织背心	规格型号 Type	—	
商 标 Trademark	—	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	藏青色	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	—	
样品数量 Sum Of Sample	2 件	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	江苏大唐纺织科技有限公司	联系电话 Telephone	15962397966
	地址 Address	张家港市塘桥镇鹿苑花园开发区大唐路	邮政编码 Post Code	215616
生产单位 Manufacturer	江苏大唐纺织科技有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-07-14	检验检测日期 Test Date	2026-07-15~ 2026-07-21	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 29256.5-2012《纺织品 机织物结构分析方法 第 5 部分：织物中拆下纱线线密度的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
备 注 Note	客户提供技术要求：《张家港市外国语学校学生校服》技术要求检测			
编 制： Compiled By:	李颖佳			
校 核： Checked By:	杨晓飞			
审 批： Approved By:	王浩			
		质检机构(公章) QC authority (Official Seal) (3)		
		签发日期(Date) 2026 年 7 月 23 日		

声明:

1.若对检验结果有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形,报告无效: a) 报告无本机构检验检测专用印章; b) 报告无签字; c) 报告涂改; d) 报告不完整。3.未经本机构批准,不得部分复制报告。4.除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供,本机构不对其真实性负责。

检验检测结果汇总表 Collection of Test Results						
序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺	≤20	未检出		
		2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出		
		2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出		
		邻氨基苯甲醚	≤20	未检出		
		4-氨基偶氮苯	≤20	未检出		
		2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出		
		2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出		



检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量(%)		—	棉 60 _{±5} 腈纶 40 _{±5}	棉 60.9 腈纶 39.1	合格
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值		—	4.0~8.5	6.5	合格
5	异味		—	无	无	合格
6	色牢度	耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4	合格
		耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4	合格
		耐碱汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4	合格
		耐水	变色	≥3-4	4-5	合格
			沾色	≥3-4	4	合格
		耐干摩擦		≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦		≥3	3-4	合格
		耐光		≥4	符合 4 级	合格
		级				
7	水洗尺寸变化率(%)	衣长	—	-4.0~+2.0	+1.7	合格
		胸宽	—	-4.0~+2.0	-1.5	合格
8	接缝强力	其他接缝	N	≥140	741	合格
9	起球		级	≥3-4	4	合格
10	附件锐利性		—	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
11	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物, 产品上不允许残留金属针等锐利物	无	合格
12	胀破强力		kPa	≥245	995	合格

检验
专用
1)

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
13	水洗 后 外 观	绣花和接缝部位处不平整	—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一，不平服		允许轻微	符合	合格
		破洞、缝口脱散		不允许	符合	合格
		附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合	合格
		变色		不低于 4 级	符合	合格
		其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合	合格
14	纱线线密度		tex	(21 ^s /2) (1±5.0%)	28.0×2 (21.1 ^s /2)	合格

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。
3、表中序号 14 检测地点为常熟实验室。
4、该样品无后袖窿缝不考核接缝强力项目。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)

